

Liants hydrauliques routiers : principales caractéristiques, prise et durcissement

Juillet 2019

Le liant hydraulique routier possède un certain nombre de caractéristiques qui sont mesurées de façon conventionnelle, soit sur la poudre, soit sur la pâte, soit sur le « mortier normal » (mélange normalisé de liant hydraulique routier, de sable et d'eau défini par la norme européenne NF EN 196-1).

Principales caractéristiques des LHR

Caractéristiques de la poudre

La surface spécifique (finesse Blaine)

Elle caractérise la **finesse de mouture** d'un **liant hydraulique routier** et s'exprime en cm²/g. Elle est caractérisée par la surface spécifique ou surface développée totale de tous les grains contenus dans un gramme de liant (**norme européenne NF EN 196-6**). Variant selon le type de liant, la valeur de cette surface se situe généralement entre 2 800 et 5 000 cm²/g.

La masse volumique apparente

Elle indique la **masse de la poudre par unité de volume (vides entre les éléments inclus)**. Elle est d'environ 1000 kg/m³ (1 kg par litre) en moyenne pour un liant hydraulique routier.

La masse volumique absolue

Elle exprime la **masse de la poudre par unité de volume (vides entre les éléments exclus)**. Suivant le type de liant hydraulique routier, elle s'échelonne entre 2 900 à 3 150 kg/m³.

Caractéristiques mesurées sur pâte ou sur mortier normal

Le temps de début de prise

Il s'agit de l'instant où l'aiguille Vicat - aiguille de 1 mm² de **section**, pesant 300 g - ne s'enfonce plus dans une pastille de **pâte pure** de liant hydraulique routier. Les modalités de l'essai font l'objet de la norme européenne NF EN 196-3.

L'expansion

Cette mesure permet de s'assurer de la stabilité du liant hydraulique routier. Elle se réalise suivant un essai normalisé (norme européenne NF EN 196-3) et grâce aux aiguilles de Le Chatelier.

Les résistances mécaniques

Les mesures sont réalisées sur éprouvettes de mortier normal et caractérisent de façon conventionnelle la résistance du liant hydraulique routier définie par sa valeur nominale. Cette valeur est la limite inférieure de :

- La résistance en **compression** à 28 jours pour les liants hydrauliques routiers à **durcissement rapide**.
- La résistance en compression à 56 jours pour les liants hydrauliques routiers à durcissement normal.

Prise et durcissement des LHR

Poudre minérale, le liant hydraulique routier peut, à température normale et en présence d'eau, former des composés hydratés et stables qui ont des propriétés identiques à celles des composés formés par les ciments en présence d'eau.

La prise et le durcissement des liants hydrauliques routiers sont semblables à ceux des ciments.

Dans les deux cas, le processus commence par la dissolution de la phase vitreuse des constituants puis la formation de silicate et d'aluminate de calcium hydratés ainsi que de silico-aluminate de calcium hydraté ou de **chaux** libre hydratée CH dite Portlandite selon l'activant choisi (soudé ou chaux). Se forment alors un gel microcristallin à l'origine du phénomène dit de prise.

Ensuite, les cristaux de silicate monocalcique hydraté fusionnent entre eux et avec les constituants du matériau où ils ont pris naissance, donnent à ce dernier sa résistance. L'augmentation des résistances mécaniques peut alors s'expliquer par l'accroissement et la multiplication de ces microcristaux dans le temps. Ainsi, une fois durci, le matériau devient une véritable « roche artificielle » évoluant au gré du temps et des conditions extérieures.

Auteur

Joseph Abdo



**Retrouvez toutes nos publications
sur les ciments et bétons sur**
infociments.fr

Consultez les derniers projets publiés
Accédez à toutes nos archives
Abonnez-vous et gérez vos préférences
Soumettez votre projet

Article imprimé le 05/04/2026 © infociments.fr