


**La désignation d'un ciment courant figure sur les sacs, ou sur les bons de livraison dans le cas de ciment livré en vrac. Cette désignation est d'abord constituée des lettres CEM suivies du type de ciment (chiffre romain).**

**Suivent ensuite les notations :**

- des classes de composition : la teneur en **clinker** est notée A, B ou C
  - d'un nombre indiquant sa classe de résistance à 28 jours : 32,5 ; 42,5 ; 52,5
  - de la nature des constituants autres que le clinker : ex du calcaire noté LL
  - de la résistance à court terme : notée N, R ou L
  - des caractéristiques complémentaires éventuelles :
  - les notations PM/ES/CP1/CP2.
  - la résistance aux sulfates notée SR
  - la faible chaleur d'hydratation notée LH
  - de la conformité du **ciment**
  - au marquage CE notée CE
  - à la marque NF notée NF

## Désignation normalisée d'un ciment courant CE + NF



## Auteur

Patrick Guiraud



Retrouvez toutes nos publications  
sur les ciments et bétons sur  
[infociments.fr](http://infociments.fr)

**Consultez** les derniers projets publiés  
**Accédez** à toutes nos archives  
**Abonnez-vous** et gérez vos préférences  
**Soumettez** votre projet

## Syntaxe de la désignation de ciments courants suivant la norme NF EN 197-1

Article imprimé le 07/01/2026 © infociments.fr